

天然ゴムシート

REACH

反発弾性

<特長>

天然ゴムを主成分としたシートです。

工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。

天然クロゴムシート

<仕様>

●標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m

●製造厚さ 1.0mm以上(BL-100は0.5mm以上)

| 品番 《硬さタイプ》 | 硬さ (タイプロメータ) | 引張強さ (MPa) | 切断時伸び (%) | 圧縮永久ひずみ (%) (70℃×24h) | 耐熱性 70℃×72h | | | 比重 (-) | 色 | JIS 性能区分 |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|----|-------------|
| | | | | | 硬さ変化 (タイプロメータ) | 引張強さ変化率 (%) | 切断時伸び変化率 (%) | | | |
| ★ BL-100(65) | 64 | 3.2 | 250 | 53 | +5 | +6 | -9 | 1.5 | クロ | AAH65032 |
| ★ B-104(40) | 42 | 3.0 | 400 | 64 | +9 | +8 | -10 | 1.5 | | AAH40061 |
| B-105(50) | 50 | 4.0 | 350 | 43 | +10 | +9 | -19 | 1.4 | | AAH50163 |
| B-106(60) | 62 | 3.0 | 300 | 48 | +10 | +10 | -20 | 1.5 | | AAH60050 |
| ★ B-108(80) | 77 | 4.0 | 200 | 41 | +7 | -1 | -25 | 1.6 | | AAH80133 |
| B-109(90) | 88 | 4.0 | 150 | 48 | +3 | +7 | -25 | 1.7 | | AAH90123 |

天然アメゴムシート

<仕様>

●標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m

●製造厚さ 1.0mm以上

| 品番 《硬さタイプ》 | 硬さ (タイプロメータ) | 引張強さ (MPa) | 切断時伸び (%) | 圧縮永久ひずみ (%) (70℃×24h) | 耐熱性 70℃×72h | | | 比重 (-) | 色 | JIS 性能区分 |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|----|-------------|
| | | | | | 硬さ変化 (タイプロメータ) | 引張強さ変化率 (%) | 切断時伸び変化率 (%) | | | |
| C-130(60) | 57 | 12.8 | 500 | 39 | +3 | -10 | -12 | 1.4 | アメ | AAH60463 |
| C-230(50) | 51 | 8.9 | 500 | 36 | +3 | +10 | -10 | 1.3 | | AAH50373 |
| ★ C-330(35) | 38 | 15.7 | 600 | 39 | +5 | -2 | -12 | 1.1 | | AAH35473 |


天然カラーゴムシート

<仕様>

●標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m

●製造厚さ 1.0mm以上

| 品番 《硬さタイプ》 | 硬さ (タイプロメータ) | 引張強さ (MPa) | 切断時伸び (%) | 圧縮永久ひずみ (%) (70℃×24h) | 耐熱性 70℃×72h | | | 比重 (-) | 色 | JIS 性能区分 |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 硬さ変化 (タイプロメータ) | 引張強さ変化率 (%) | 切断時伸び変化率 (%) | | | |
| ★ W-120(60) | 61 | 6.8 | 530 | 39 | +4 | -6 | -10 | 1.7 | シロ | AAH60273 |
| ★ G-140(65) | 64 | 5.9 | 490 | 41 | +6 | -13 | -20 | 1.7 | グリーン | AAH65173 |
| R-110(65) | 63 | 5.5 | 500 | 37 | +8 | +2 | -16 | 1.7 | アカ | AAH65173 |




天然アメゴムシート
C-330



天然カラーゴムシート
W-120



天然カラーゴムシート
G-140



天然カラーゴムシート
R-110

★の付いた品番は改正RoHS指令における重金属4物質の分析データによるエビデンス提出と、その他PBB類等6物質については不使用証明書の発行が可能です。

※当社標準品には色分け□による区別をしております。