

CSMゴムシート

REACH

耐薬品性

耐候性

耐熱性

耐溶剤性

耐油性

<特長>

耐薬品性、耐候性、耐熱性が良く、特に耐薬品性に適したシートです。

耐薬品性については、耐酸性、耐アルカリ性、耐フッ化水素酸性、耐アルコール性に優れています。

<仕様>

- 標準寸法 幅1m×長さ2m
- 製造厚さ 1.0mm以上

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプAテフロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	圧縮永久ひずみ (%) (100°C×24h)	耐熱性 100°C×72h			オゾン劣化試験 500ppb(50pphm) ×40°C×72h 20%引張ひずみ	耐油性 体積変化率 (%) (100°C×72h)	比重 (-)	色	JIS 性能区分
					硬さ変化 (タイプAテフロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)					
H-100《60》	63	9.0	500	75	+3	-6	-9	亀裂等 異常なし	+41	1.6	クロ	BDH60360
H-120《60》	63	9.5	500	-	+1	-6	-11		+51	1.9	シロ	BDH60360