

## 高引裂シリコーンゴムシート

<特長> 一般のシリコーンゴムの耐引裂性を3~4倍に改良したゴムシートです。  
低温領域では-30℃でも凍結しません。

<仕様> ●標準寸法 幅1m×長さ2m  
●製造厚さ 0.5mm以上

<用途例> 真空引貼付成型機、食品用途

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプAデュロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	引裂強さ (kN/m)	耐熱性 225℃×72h			比重 (-)	色
					硬さ変化 (タイプAデュロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)		
★ <b>KK-125&lt;45&gt;</b> (厚生省告示第85号適合品)	45	11.5	940	39	+21	-36	-73	1.1	ニュウハク

※引裂強さは切込み無しアングル形試験片です。