

天然アメゴムシート

- <仕様> ●標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m
 ●製造厚さ 1.0mm以上

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプメーター)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	圧縮永久ひずみ (%) (70°C×24h)	耐熱性 70°C×72h			比重 (-)	色	JIS 性能区分
					硬さ変化 (タイプメーター)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)			
C-130(60)	57	12.8	500	39	+3	-10	-12	1.4	アメ	AAH60463
C-230(50)	51	8.9	500	36	+3	+10	-10	1.3		AAH50373
★ C-330(35)	38	15.7	600	39	+5	-2	-12	1.1		AAH35473