

## 天然クロゴムシート

- <仕様> ●標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m  
 ●製造厚さ 1.0mm以上(BL-100は0.5mm以上)

| 品番<br>《硬さタイプ》 | 硬さ<br>(タイプデュロメータ) | 引張強さ<br>(MPa) | 切断時伸び<br>(%) | 圧縮永久ひずみ<br>(%)<br>(70℃×24h) | 耐熱性 70℃×72h         |                |                 | 比重<br>(-) | 色  | JIS<br>性能区分 |
|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|----|-------------|
|               |                   |               |              |                             | 硬さ変化<br>(タイプデュロメータ) | 引張強さ変化率<br>(%) | 切断時伸び変化率<br>(%) |           |    |             |
| ★ BL-100(65)  | 64                | 3.2           | 250          | 53                          | +5                  | +6             | -9              | 1.5       | クロ | AAH65032    |
| ★ B-104(40)   | 42                | 3.0           | 400          | 64                          | +9                  | +8             | -10             | 1.5       |    | AAH40061    |
| B-105(50)     | 50                | 4.0           | 350          | 43                          | +10                 | +9             | -19             | 1.4       |    | AAH50163    |
| B-106(60)     | 62                | 3.0           | 300          | 48                          | +10                 | +10            | -20             | 1.5       |    | AAH60050    |
| ★ B-108(80)   | 77                | 4.0           | 200          | 41                          | +7                  | -1             | -25             | 1.6       |    | AAH80133    |
| B-109(90)     | 88                | 4.0           | 150          | 48                          | +3                  | +7             | -25             | 1.7       |    | AAH90123    |