

CRゴムシート

REACH

耐候性

耐薬品性

耐熱性

耐油性

<特長>

耐候性、耐薬品性、耐熱性、難燃性に優れ、耐油性の良いシートで、一般工業用として多方面に使用できます。

<仕様>

●標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m

●製造厚さ 1.0mm以上(CPL-100,N-100は0.5mm以上)

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイアデュロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	圧縮永久ひずみ (%) (100℃×24h)	耐熱性 100℃×72h			耐油性 体積変化率 (%) (100℃×72h)	比重 (-)	色	JIS 性能区分
					硬さ変化 (タイアデュロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)				
CPL-100(65)	65	7.1	290	30	+10	+15	-30	+8	1.5		BFH65254
CPL-104(40)	41	7.0	550	47	+8	+12	-25	+18	1.2		BFH40272
N-100(65)	63	8.4	400	45	+9	-7	-28	+96	1.6		BCH65363
N-104(40)	43	7.0	550	45	+12	-15	-30	+28	1.3	クロ	BEH40273
N-105(50)	50	7.9	500	59	+11	+6	-25	+140	1.3		BAH50371
N-106(60)	58	7.9	420	47	+11	-6	-28	+52	1.4		BDH60363
N-108(80)	83	7.4	250	46	+8	-14	-35	+80	1.6		BDH80243
N-109(90)	90	11.8	170	22	+5	-10	-28	+65	1.4		BDH90433
N-125(50)	54	7.0	600	40	+15	-12	-35	+110	1.6		BCH50282
N-126(60)	60	7.0	450	40	+12	-7	-20	+90	1.6	シロ	BCH60273
N-127(70)	70	7.0	500	40	+12	-10	-35	+80	1.7		BCH70273