

EPTゴムシート

REACH

耐候性

耐薬品性

耐酸性

耐熱性

耐寒性

<特長>

耐候性、耐薬品性、耐酸性、耐熱性、耐老化性に優れたシートです。低温領域では-30℃でも凍結しません。

<仕様>

- 標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m
- 製造厚さ 1.0mm以上(L-100は0.5mm以上)

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	圧縮永久ひずみ (%) (100℃×24h)	耐熱性 100℃×72h			耐熱性 120℃×72h			比重 (-)	色	JIS 性能区分
					硬さ変化 (タイプロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)	硬さ変化 (タイプロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)			
★ L-100(65)	64	11.8	470	46	+7	-1	-35	+10	+8	-45	1.1		BAH65473
L-105(50)	53	10.3	550	61	+12	-5	-39	+16	-2	-55	1.1		BAH50381
L-107(70)	70	13.3	500	60	+6	-3	-32	+8	+7	-40	1.2	ク口	BAH70471
L-108(80)	78	10.0	350	57	+2	+2	-35	+3	+10	-50	1.4		BAH80362
L-109(90)	88	14.8	240	45	+1	+8	-38	+2	+10	-45	1.2		BAH90443
L-120(60)	61	7.9	600	65	+8	-14	-27	+14	-29	-37	1.5	シ口	BAH60381