

NBRゴムシート

REACH

耐油性

耐熱性

<特長>

耐油性が特に優れており、耐油性を要求される製品に最適のシートです。

<仕様>

- 標準寸法 3mm以下 幅1m×長さ20m(10m), 4mm以上 幅1m×長さ10m
- 製造厚さ 1.0mm以上(CPL-100, O-100は0.5mm以上)

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	圧縮永久ひずみ (%) (100°C×24h)	耐熱性 100°C×72h			耐油性 体積変化率 (%) (100°C×72h)	比重 (-)	色	JIS 性能区分
					硬さ変化 (タイプロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)				
★ CPL-100(65)	65	7.1	290	30	+10	+15	-30	+8	1.5	クロ	BFH65254
★ CPL-104(40)	41	7.0	550	47	+8	+12	-25	+18	1.2		BFH40272
★ O-100(65)	65	7.0	300	30	+10	+15	-30	+8	1.5	クロ	BFH65254
O-104(40)	41	6.9	500	42	+8	+15	-25	+20	1.3		BFH40273
O-105(50)	50	6.5	480	49	+9	+12	-22	+33	1.3		BEH50272
O-108(80)	80	10.0	280	36	+7	+8	-32	+18	1.4		BFH80343
★ O-109(90)	90	10.0	180	51	+5	+15	-20	+15	1.5		BFH90322
O-306(60)	58	10.8	490	62	+9	+3	-35	+5	1.5		BFH60471
O-307(70)	67	11.8	400	60	+9	-10	-25	+3	1.5		BFH70461
O-308(80)	83	10.3	280	48	+8	+3	-35	+6	1.6		BFH80342
★ O-126(60)	58	7.4	570	-	+7	+6	-15	+35	1.6	シロ	BEH60370