

		硬度 1 0° (赤,黒)	硬度 2 0° (赤,黒,白)	硬度 3 0° (赤,黒,白)	試験条件
常 態 物 性	見掛け密度(g/cm ³)	0.28	0.39	0.50	JIS-K7222
	引張強さ (MPa)	0.7	1.1	1.6	JIS-K6251
	伸 び (%)	413	400	350	
	引裂強さ (N/mm)	2.4	4.2	5.2	JIS-K6252
	硬度※1 (タイプE)	皮膜面	10	20	JIS-K6253
		スライス 面	7	15	
	25%圧縮荷重(kPa)	34	46	50	JIS-K6767
	50%圧縮荷重(kPa)	73	121	160	
	25%圧縮永久歪(%)	23	20	10	JIS-K6767 (150℃×22H)
耐 熱 性	引張強さ変化率 (%)	-29	-7	-9	JIS-K6257 (180℃×72H)
	伸び変化率 (%)	+6	+13	+5	
	硬度変化 (ポイント)	+1	+3	+3	
そ の 他	耐オゾン性	異常なし	異常なし	異常なし	JIS-K6259 (50pphm 40℃×24H)
	食品衛生規格	適 合	適 合	適 合	厚生省告示第370号
	体積抵抗率 (Ωm)	1.2×10 ¹³	5.8×10 ¹²	1.2×10 ¹²	JIS-K6271 (500V)
	熱伝導率 (W/m・K)	0.054	0.069	0.083	JIS-A1412-2

※1 JIS-K6253：2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。（表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。）

！ 特 長

- 耐熱性、耐候性に優れています。
- 食品衛生規格に適合します。
- 均一で微細な独立気泡から構成される為、優れたシール性を発揮します。
- 厚み1mmなど薄物用途にも適しています。